

ABSプレート基本物性表

性 質	試 験 方 法	単 位	測 定 値
比 重	ASTM D 792		1.09
引 張 強 度	ISO 0527-2	23°C, MPa	44
伸 び	ISO 0527-2	23°C, %	5
曲 げ 弾 性 率	ISO 0527-2	23°C, MPa	2,240
シャルピー衝撃強度	ISO 179	kJ/m ² , ノッチ付き	62.1
ロ ッ ク ウ ェ ル 硬 度	ASTM D 785	Rスケール	105
		Mスケール	26
ビ カ ッ ト 軟 化 点	ISO 306	°C	86
燃 焼 性	UL規格に準ずる	—	HB相当 (1.5mm厚以上)

※表記数値は代表値であり保証値ではありません。

東宝化成工業株式会社